

**INTO-R** è un additivo liquido privo di cloruri a base di minerali e vegetali e composti solfonati. Aggiungendo il prodotto all'acqua dell'impasto sabbia cemento e calce, si ottiene una malta da intonaco con un'elevatissima traspirabilità.

L'additivo **INTO-R** permette di confezionare intonaci traspirante sul posto a **km zero** senza dovere movimentare sacchi di intonaci premiscelati con un notevole risparmio economico e un maggiore rispetto dell'ambiente.

L'azione combinata di **INTO-R**, con il liquido antisale a base d'acqua **NEUTRIX**, assicura un'efficace azione disidratante e deumidificante delle pareti, eliminando l'umidità, le macchie nere, le muffe e le efflorescenze.

### Campi di impiego

**INTO-R** è consigliato per:

- Realizzare malte da risanamento e intonaci altamente traspirabili
- Deumidificare murature di antica e recente costruzione colpite da risalita capillare di acqua
- Eliminare condense superficiali, efflorescenze e condense

### Prestazioni

- Additivo da aggiungere in fase di miscelazione dell'intonaco
- Adatto a qualsiasi tipo di parete
- Risolve in modo efficace i problemi di umidità
- Idoneo per realizzare intonaci deumidificanti traspiranti e macroporosi
- Intonaco deumidificante a **km zero**

### Caratteristiche tecniche

Aspetto e Colore:	liquido paglierino	Punto di congelamento:	0°C
Valore pH:	11	Stabilità alla luce:	elevato
Peso specifico a 20°C:	0,97	Miscibilità con acqua:	completa
Punto ebollizione:	> a 85°C	Punto di infiammabilità:	ininfiammabile

### Consumo – confezioni

Consumo indicativo: 0,35 kg/m<sup>2</sup>/ 2 cm di spessore

**INTO-R** viene confezionato in taniche da 1, 5, 10 e 25 L. In confezioni integre se conservato in luogo asciutto, al riparo dalla luce ed in locali freschi con temperatura non inferiore a 7°C, il prodotto si conserva illimitatamente.

### Applicazione

**Preparazione dell'impasto:** Un esempio di impasto per realizzare un intonaco deumidificante è il seguente: 10 parti di sabbia vagliata, 3 di calce idraulica, 1 di cemento, 3 di acqua con 0,1 L di additivo **INTO-R**. Per impasti con sabbia umida ridurre la quantità d'acqua ma non l'additivo. Questi valori sono indicativi e variabili in funzione del tipo di impasto sabbia cemento calce realizzato in cantiere. Si consiglia di eseguire una prova preliminare.

**Applicazione:** eseguire strati di uno spessore > di 2 cm. Per avere una buona funzione deumidificante lo spessore totale dell'intonaco non deve essere < ai 2 cm. Mantenere le superfici umide per i successivi 3 giorni.

### Precauzioni e sicurezza

Durante l'applicazione di **INTO-R** utilizzare guanti, mascherina e occhiali di protezione e leggere attentamente le istruzioni evidenziate sulle confezioni ed eventualmente richiedere la scheda di sicurezza relativa al prodotto.

**INTO-R** non deve essere applicato in presenza di vento, forte sole o in caso di pioggia o su supporti gelati e comunque mai a temperature inferiori a +5° C o superiori a + 30° C.

I consigli tecnici forniti verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente sono basati sulla nostra esperienza e sullo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano il cliente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata da apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Diffonibilità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società **petra**. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda e gli eventuali valori riportati siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive e/o nuove formulazioni del prodotto. Gli aggiornamenti sono pubblicati sul sito web [www.petra-petra.it](http://www.petra-petra.it).

#### petra srl

Via Timavo, 44 34074 Monfalcone (GO) Italy  
tel. +39 0481 790164 fax. +39 0481 1999859  
P.iva e C.F. 00992900324 Cap. Soc. € 60.000 i.v.  
[www.petra-petra.it](http://www.petra-petra.it) [info@petra-petra.it](mailto:info@petra-petra.it)

AZIENDA CON  
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'  
UNI ISO 9001-2015  
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

