

INTO-RASO è un rasante risanante di colore nocciola chiaro, a base di calce idraulica NHL 3,5, leganti pozzolanici, inerti minerali leggeri, inerti selezionati a base di sabbia silicea e fibre specifico, per i cicli di risanamento di murature.

Campi di impiego

INTO-RASO è consigliato per il risanamento da umidità ascendente, ma anche per murature in presenza di condense o elevato grado di umidità (cantine, seminterrati, scantinati, ecc.).

Prestazioni

- Altamente traspirante
- Elevato smaltimento dell'umidità
- Ottima resistenza ai cicli di gelo / disgelo
- Ottima lavorabilità

Caratteristiche tecniche

Massa Volumica (Malta indurita)	≅ 1.250 Kg / m ³	
Granulometria	1 mm	UNI EN 1015-1
Resistenza alla compressione (28 gg)	≥ 2 Cat. CSII N / mm ²	UNI EN 1015-11
Adesione	≥ 0,3 N / mm ²	UNI EN 1015-12
Assorbimento d'acqua	≥ 0,3 Kg / m ² x 24 ore	UNI EN 1015-18
Conduttività termica	0,39-0,46 (λd) W / m. k	UNI EN 1745
Coefficiente di diffusione vapore acqueo	8 μ	UNI EN 1015-19
Reazione al fuoco Euroclasse	A1	UNI EN 13501-1

Consumo – confezioni – colore

Il consumo indicativo: 1,3 kg/m² per mm di spessore (spessore consigliato: 1 - 3 mm).

INTO-RASO viene confezionato in sacchi da 25 kg e conserva le sue caratteristiche per almeno 12 mesi se conservato in confezioni integre ed a temperature comprese tra 5 °C e 35° C in ambiente asciutto.

Applicazione

Preparazione del supporto: eliminare le parti incoerenti, oli, disarmanti, polvere e sporco in genere.

Preparazione dell'impasto: mescolare **INTO-RASO** con 5,75 ÷ 6,25 litri di acqua pulita per sacco da 25 Kg con trapano a frusta a basso numero di giri sino ad ottenere un impasto plastico ed omogeneo entro 3 minuti di miscelazione. Lasciare a riposo per circa 5 minuti, prima dell'impiego rimiscelare per circa 15 secondi.

Applicazione: applicare a mano dopo la completa maturazione dell'intonaco.

Precauzioni e sicurezza

Leggere le indicazioni riportate sulle confezioni e fare riferimento alla relativa scheda di sicurezza.

INTO-RASO non deve essere applicato su supporti privi di consistenza, degradati o polverosi.

INTO-RASO non deve essere applicato in presenza di vento, forte sole o in caso di pioggia.

INTO-RASO non deve essere applicato su supporti gelati e comunque mai a temperature inferiori a +5° C o superiori a + 30° C.

I consigli tecnici forniti verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente sono basati sulla nostra esperienza e sullo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano il cliente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata da apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Diffinità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società **petra**. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda e gli eventuali valori riportati siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive e/o nuove formulazioni del prodotto. Gli aggiornamenti sono pubblicati sul sito web www.petra-petra.it.