

NEUTRIX è una soluzione liquida specifica per il trattamento dei sali nella fase di risanamento da umidità delle murature. Le proprietà disidratanti e consolidanti permettono a **NEUTRIX** di convertire e fissare chimicamente i sali igroscopici presenti nella muratura, assorbendo le molecole d'acqua presenti nella struttura. I sali trasformati in composti insolubili e dimensionalmente stabili, si depositano nelle microporosità della struttura o vengono portati in superficie cristallizzati.

Campi di impiego

NEUTRIX è indispensabile nella deumidificazione di murature con problemi di umidità di risalita capillare sia antiche che di recente costruzione, in laterizio, mattoni pieni, tufo, arenaria, pietra, misto pietra e altri materiali da costruzione.

Prestazioni

- A base acqua
- Trasforma i sali in composti insolubili
- Adatto a qualsiasi tipo di muratura
- Facile e veloce da applicare (pennello o spruzzo)

Caratteristiche tecniche

Aspetto:	liquido	Punto di infiammabilità:	ininfiammabile
Colore:	rosa	Punto ebollizione:	> 100°C
Odore:	pungente	Temperatura di applicazione:	da 5°C a 40°C
Valore pH:	1,5 ± 0,5 a 20°C	Stabilità alla luce:	ottima
Peso specifico	1,05 a 20°C	Miscibilità con acqua:	completa

Consumo – confezioni

Consumo indicativo: da 600 a 800 gr/m² (in due mani da 300 - 400 gr/m²)

NEUTRIX viene confezionato in flacone da 1kg e taniche da 5, 10, 25 kg Il prodotto mantiene le sue caratteristiche per almeno 12 mesi se conservato in confezioni integre in luogo asciutto, riparato dal sole e dal caldo.

Preparazione del supporto e applicazione

Demolire l'intonaco fino al vivo della struttura e per almeno 2 cm nella malta di allettamento. Il supporto deve essere il più possibile compatto e privo di polvere. Rimuovere i materiali di risulta alla base della muratura prima di eseguire l'applicazione dell'antisale. **NEUTRIX** deve essere agitato prima dell'uso; si applica tale e quale in due mani (300 - 400 gr/m²), dal basso verso l'alto a pennello o a spruzzo. Per la prima mano su superfici particolarmente assorbenti **NEUTRIX** va diluito con pari quantità di acqua, la seconda mano va data pura. Lasciare intercorrere tra le due mani almeno 6 ore (10 ore nei mesi invernali) ma non superare le 48 ore. Ad asciugatura avvenuta rimuovere meccanicamente gli eventuali sali presenti in superficie e allontanarli dalle base della muratura.

Precauzioni e sicurezza

Durante l'applicazione di **NEUTRIX** si devono assolutamente utilizzare guanti, mascherina e occhiali di protezione. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Proteggere tutte le superfici (vetro, metalli, ceramiche, legno) nella zona d'intervento. Leggere attentamente le istruzioni evidenziate sulle confezioni e richiedere la scheda di sicurezza relativa al prodotto.