

OPALIA è una pittura minerale ecologica a base di grassello di calce magnesiaco a lunga stagionatura, ossidi inorganici, additivi minerali e terre naturali. **OPALIA** è altamente traspirante e resistente all'aggressione dei Sali e conferisce un'estetica molto gradevole.

Campi di impiego

OPALIA è consigliato nel risanamento da umidità di risalita capillare e nel recupero di edifici storici. Viene impiegato sia per interni che per esterni offrendo alle facciate la bellezza della calce antica.

OPALIA soddisfa pienamente i requisiti della Sovrintendenza ai Beni Ambientali e Culturali.

Prestazioni

- Ideale per il risanamento da umidità ascendente
- Altamente traspirante e resistente ai Sali
- Non sfarina e resiste all'abrasione
- Ecologico adatto a interni ed esterni

Caratteristiche tecniche

Peso specifico:	1,35 ± 0,05 kg/l
Essiccazione in presenza d'aria:	
- fuori tatto:	min. 30 -40
- totale:	4-5 giorni

Consumo – confezioni – colore

Il consumo indicativo: 0,10 – 0,15 l/m² / mano

OPALIA viene confezionato in secchi da 15 l e conserva le sue caratteristiche per almeno 12 mesi se conservato in confezioni integre ed a temperature comprese tra 5 °C e 40° C in ambiente asciutto.

Applicazione

Applicare **OPALIA** a pennello diluendolo:

- per la prima mano con 20-30% di acqua pulita
- per la seconda mano con 15-25% di acqua pulita

La seconda mano che va applicata trascorse almeno 24 ore dalla prima.

Proteggere l'applicazione dalla pioggia per le successive 48 ore.

Precauzioni e sicurezza

Leggere le indicazioni riportate sulle confezioni e fare riferimento alla relativa scheda di sicurezza.

OPALIA non deve essere applicato su supporti privi di consistenza, degradati, sporchi o polverosi.

OPALIA non deve essere applicato in presenza di vento, forte sole o in caso di pioggia.

OPALIA non deve essere applicato su supporti gelati.

OPALIA non deve essere applicato mai a temperature inferiori a +8° C o superiori a + 30° C.

I consigli tecnici forniti verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente sono basati sulla nostra esperienza e sullo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano il cliente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata da apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Diffornità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società petra. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda e gli eventuali valori riportati siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive e/o nuove formulazioni del prodotto. Gli aggiornamenti sono pubblicati sul sito web www.petra-petra.it.

petra srl

Via Timavo, 44 34074 Monfalcone (GO) Italy
tel. +39 0481 790164 fax. +39 0481 1999859
P.iva e C.F. 00992900324 Cap. Soc. € 60.000 i.v.
www.petra-petra.it info@petra-petra.it

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
UNI ISO 9001-2015
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

