

UNIK-PLUG è un premiscelato cementizio monocomponente a presa quasi istantanea con alta resistenza all'acqua in contropinta ideale per bloccare infiltrazioni d'acqua anche consistenti. **UNIK-PLUG** una volta applicato diventa un tutt'uno con il supporto ed essendo a ritiro compensato garantisce la massima tenuta.

Campi di impiego

UNIK-PLUG è composto a presa rapida che miscelato con l'acqua blocca velocemente le infiltrazioni d'acqua, può inoltre essere applicato a spolvero su superfici umide per bloccare eventuali trasudamenti, mentre aggiunto alle miscele cementizie ne accelera la presa. Può essere impiegato laddove sia necessario un prodotto a presa rapida per il fissaggio di perni, staffe, ecc.

Prestazioni

- Blocca le venute d'acqua all'istante
- Fa presa in pochissimi secondi
- Adatto a calcestruzzi e muri in mattoni e pietre
- Leggermente espansivo
- Elevate resistenze meccaniche

Caratteristiche tecniche

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Consistenza: | polvere |
| Colore: | grigio |
| Acqua di impasto: | 28% circa |
| Tempo di presa a 20° C: | 1-2 minuti circa |
| Tempo di lavorabilità a 20° C: | 50 secondi circa |
| Resistenza a compressione (28 gg.): | 25 MPa |
| Resistenza a flessione (28 gg.): | 4,5 MPa |
| Temperatura di applicazione: | +5° C - + 30° C |

Consumo – confezioni – colore

Consumo indicativo: 1,8 kg/m²/mm

UNIK-PLUG viene confezionato in sacchi da 25 kg e conserva le sue caratteristiche per almeno 6 mesi se conservato in confezioni integre ed a temperature comprese tra 5 °C e 40° C in ambiente asciutto.

Precauzioni e sicurezza

Leggere le indicazioni riportate sulle confezioni e fare riferimento alla relativa scheda di sicurezza.

Non applicare su supporti inconsistenti, polverosi o degradati.

Non applicare con temperature inferiori a + 5° o superiori a + 30°.

Non applicare su supporti gelati o bagnati.

Non applicare in presenza di forte sole o con minacce di pioggia oppure con elevata ventosità.

Supporti molto assorbenti vanno prima trattati con specifici prodotti che limitano l'assorbimento del supporto.

I consigli tecnici forniti verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente sono basati sulla nostra esperienza e sullo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano il cliente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata da apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Diffornità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società **petra**. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda e gli eventuali valori riportati siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive e/o nuove formulazioni del prodotto. Gli aggiornamenti sono pubblicati sul sito web www.petra-petra.it.

petra srl

Via Timavo, 44 34074 Monfalcone (GO) Italy
tel. +39 0481 790164 fax. +39 0481 1999859
P.iva e C.F. 00992900324 Cap. Soc. € 60.000 i.v.
www.petra-petra.it info@petra-petra.it

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
UNI ISO 9001-2015
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

